



SikaPaver® 102

(Antigo - MasterCast® 102) - Adesivo polimérico base PVA para argamassas e chapiscos.

Descrição do Produto

SikaPaver® 102 é um adesivo polimérico base PVA para argamassas e chapiscos.

Campos de Aplicação

SikaPaver® 102 foi desenvolvido para diversas aplicações, tais como:

- Preparo de chapisco lançado e rolado para aplicação em alvenaria e concreto;
- Preparo de chapisco rolado, aumentando a sua facilidade de aplicação é reduzindo a perda do material;
- Preparo de argamassas para execução de reparos, rebocos e regularização de pisos
- Melhorar a trabalhabilidade do gesso para fixação de sancas e molduras;

Propriedades e Benefícios

- Melhora a aderência de chapiscos e argamassas em substratos de concreto e alvenaria;
- Facilita a aplicação de chapiscos rolados com diminuição de perda de material;
- Melhora a trabalhabilidade de argamassas;
- Melhora a trabalhabilidade do gesso para fixação de sancas e molduras;
- Diminui o risco de fissuração
- Diminui a retração;
- Aumenta impermeabilidade.

Embalagem

SikaPaver® 102 é fornecido em tambor de 200L e baldes 18,0L.

Dados Técnicos

Aspecto	Líquido Branco
Densidade (g/cm³)	0,990 – 1,010
Teor de Sólido (%)	5,5 – 7,5

Aplicação do Produto

Preparação do substrato:

O substrato deverá estar limpo isento de óleos, graxas ou partículas soltas, desmoldantes ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência do chapisco ou argamassa.

Remover irregularidades superficiais como rebarbas de concretagem, excessos de argamassa, incrustações etc.

Preencher com argamassa eventuais falhas presentes na superfície como furos, trincas, falhas de concretagem (bicheiras), etc

Para superfícies muito lisas, lavar escovar e se necessário, apicoar para garantir uma perfeita aderência. Umedecer a área a ser aplicada até saturação, sem umidade superficial (estado saturado e superficialmente seco), antes de aplicar o chapisco.

Preparo do produto:

Agitar o produto antes de usar. O SikaPaver® 102 deve ser diluído na água de amassamento da argamassa, na proporção indicada na Tabela de Consumos. Adicione a quantidade de diluição necessária para atingir a consistência desejada da argamassa dependendo do tipo de aplicação



SikaPaver® 102

(Antigo - MasterCast® 102) - Adesivo polimérico base PVA para argamassas e chapiscos.

Consumos

APLICAÇÃO	TRAÇO (cimento:areia) Volume	DULUIÇÃO EM VOLUME (produto:água)	FERRAMENTA DE APLICA- ÇÃO	CONSUMO MasterCast® 102
Chapisco comum	1:2*	1:3	Colher de pedreiro	200 a 300 mL/m ² Para 3 mm de espessura
Chapisco rolado	1:2*	1:3	Rolo para textura	200 a 300 mL/m ² Para 3 mm de espessura
Argamassas de reparo	1:3*	1:3	Colher de pedreiro	400 a 450 mL/m ² Para 1 cm de espessura
Revestimentos	1:3*	1:3	Colher de pedreiro	400 a 450 mL/m ² /cm Para 1 cm de espessura
Pisos	1:3:2 (cimento:areia:pedrisco)	1:2	Colher de pedreiro e desempenadeira	400 a 450 mL/m ² Para 1 cm de espessura

* Traço apenas sugerido considerando o uso de areia média lavada e usado como referência para determinação do consumo de produto

Dados de Desempenho

Na tabela abaixo são apresentados os valores de tensão de aderência determinados conforme a norma ABNT NBR 1528 "Argamassa para revestimento de paredes e tetos – Determinação da resistência potencial de aderência à tração" de argamassas preparadas com e sem **SikaPaver® 102**. Valores validos apenas para as condições específicas do ensaio

ARGAMASSA	DULUIÇÃO EM VOLUME (produto: água)	TENSÃO DE ADERÊNCIA (MPa)	
		7 dias	28 dias
Sem produto	Sem produto	1,0*	1,2*
Com SikaPaver® 102	1:2	2,0*	2,4*
	1:3	1,7*	2,1*

* Falha 100% tipo A



SikaPaver® 102

(Antigo - MasterCast® 102) - Adesivo polimérico base PVA para argamassas e chapiscos.

Manuseio

Produto não inflamável ou explosivo.

Limpeza das Ferramentas

A limpeza das ferramentas deve ser feita com água.

Armazenamento

Manter as embalagens em local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas ou fontes de calor, nas embalagens originais, separadas e lacradas. Armazenar longe do alcance de crianças. Se for armazenado nos recipientes originais.

Validade

Tempos de validade a partir da data de fabricação desde que respeitadas as condições de armazenamento:

24 meses.

Segurança

Consulte a Ficha de segurança (FISPQ) do **SikaPaver® 102**.

Em qualquer caso, é recomendável aplicar as precauções normais para manuseio de produtos químicos (Por exemplo, usar luvas e óculos de segurança).

Observações e Limitações

- Em superfícies de concreto lisas, deve-se lavar, escovar ou apicoar tornando-a áspera, para garantir a máxima aderência do chapisco e da argamassa de regularização;

As informações aqui mencionadas são baseadas não somente em ensaios laboratoriais, mas também na experiência de campo. No entanto, devido a diversos fatores que possam afetar os resultados na aplicação em campo, oferecemos estas informações sem garantia e sem nenhuma responsabilidade assumida.

Para esclarecimento de dúvidas, contate seu representante local da Sika MBCC.

Garantia

A Sika MBCC garante que este produto está isento de defeitos de fabricação e satisfaz os requisitos técnicos e as propriedades contidas nesse boletim técnico atual, quando utilizado dentro do prazo. Os resultados não dependem só do produto, mas também de muitos fatores além de nosso controle, tais como (armazenagem, aplicação, condições climáticas e etc...).

NÃO REALIZAMOS NENHUMA GARANTIA, GARANTIA EXPRESSA, IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A PARTICULARS COM RESPEITO ÀS SEUS PRODUTOS.

O único e exclusivo recurso de compra para qualquer reclamação relativa a este produto, incluindo, mas não se limitando as, alegações, descumprimentos da garantia, negligência, responsabilidade ou de outra forma, é a substituição do reembolso do preço de compra, à única opção da Sika MBCC. Quaisquer reclamações relativas a este produto devem ser recebidas por escrito no prazo de um (1) ano da data de venda e quaisquer alegações não apresentadas dentro desse período são de responsabilidade do comprador.

A Sika MBCC **NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO LUCROS) OU DANOS PUNITIVOS DE QUALQUER TIPO.** O comprador deve determinar a adequação do produto para o uso pretendido e assume todos os riscos e responsabilidades relacionados com o mesmo.

Esta informação e todos os outros conselhos técnicos baseiam-se nos conhecimentos atuais da Sika MBCC e experiência. A Sika MBCC reserva-se o direito de mudanças de acordo com o progresso tecnológico ou outros desenvolvimentos.

O comprador do (s) produto (s) deve (m) testar o (s) produto (s) para a aplicação pretendida e finalidade antes de proceder a uma aplicação integral dos produtos. O desempenho do produto descrito deve ser verificado por meio de testes realizados por peritos qualificados.



SikaPaver® 102

(Antigo - MasterCast® 102) - Adesivo polimérico base PVA para argamassas e chapiscos.

Os dados mencionados nesta ficha técnica são baseados em provas de laboratório cuidadosamente controladas. Possíveis variações podem ocorrer dentro de limites considerados razoáveis, no entanto recomendamos que o cliente realize testes prévios em suas condições específicas para possíveis ajustes, caso necessário. Em caso de dúvidas, consulte nosso Departamento Técnico.

SIKA MBCC Brasil
Rua Costa Barros, 3089
Vila Prudente, 03210-001, São Paulo - SP, Brasil
Tel: +55 11 3164 - 4277
E-mail: macera.renato@br.sika.com
<https://mbcc.sika.com/pt-br>