



SikaTop® 550 Seal

(Antigo - MasterSeal® 550) - Revestimento Impermeabilizante Flexível.

Descrição do Produto

SikaTop® 550 Seal é um produto pré-dosado, bicomponente, flexível elaborado para permitir um revestimento impermeável com excelente aderência e resistência mecânica. É um produto de fácil aplicação, podendo ser aplicado sobre concreto, alvenaria e argamassa, com resistência de até 60 m.c.a (metros de coluna d'água).

SikaTop® 550 Seal é composto por resinas sintéticas, cimento portland, areia selecionada e aditivos especiais.

Campos de Aplicações e Componentes do Sistema

SikaTop® 550 Seal foi desenvolvido para impermeabilizações em geral, tais como:

- Reservatórios e caixa d'água potável elevadas ou enterrada;
- Piscinas;
- Pisos e paredes de áreas frias como banheiros, cozinhas e lavanderias;
- Poços de elevadores;
- Paredes internas e externas;
- Umidade de rodapé e proteção de paredes em contato com o solo;
- Rodapés;
- Subsolos.

Propriedades e Benefícios

- Fácil manuseio;
- Grande Flexibilidade;
- Produto pronto para uso, bastando apenas misturar os dois componentes;
- Excelente resistência mecânica;
- Ótima impermeabilidade;
- Alta aderência;
- Pode receber chapisco, argamassas, pintura e revestimento após endurecimento;
- Pode ser aplicado por meio de projeção;
- Eficiente em pressões negativas e positivas.
- Inodoro e atóxico;

Embalagem

SikaTop® 550 Seal é fornecido nas seguintes quantidades:

Parte A: 13,63Kg

Parte B: 4,37Kg

Dados Técnicos

SikaTop® 550 Seal atende os requisitos das Normas / Certificação:

NBR 15.885 – Membrana de Polímero acrílico com ou sem cimento, para impermeabilização;

NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Sistemas e projetos;

NBR 9574:2008 – Execução da impermeabilização.

Penetração de água sob pressão Positiva - (NBR 10787)	0,6 MPa
Penetração de água sob pressão Negativa - (NBR 10787)	0,1 MPa
Tensão de aderência - (NBR 12171)	Min. 0,3 MPa
Teor de Cloretos - (ASTM C114)	Máx. 1,0%
Temperatura de Aplicação	10°C a 30°C
Intervalo entre Demãos	1 a 4 horas
Cura Total – Ambientes Abertos e Fechados	5 dias 7 dias
Pot-Life	40 minutos

Aplicação do Produto

Preparação do substrato:

A superfície deve estar limpa e isenta de partículas soltas, falhas, poeira, óleos, gordura, graxa, sabão ou mofo. Deverá estar na condição saturada e superficialmente seca antes da aplicação do produto.



SikaTop® 550 Seal

(Antigo - MasterSeal® 550) - Revestimento Impermeabilizante Flexível.

Preparo do produto:

SikaTop® 550 Seal deve ser misturado em um recipiente limpo e de material não absorvente. Adicionar o pó sobre a parte líquida, agitar de forma contínua para homogeneizar a mistura. Quando desejar uma consistência mais pastosa, utilizar somente 90 % da parte líquida.

Aplicação do produto:

SikaTop® 550 Seal deve ser aplicado de maneira uniforme com brocha ou pincel em no mínimo duas demãos cruzadas com espessura de 1 mm cada uma. Aplicar a 2ª camada somente após a cura da 1ª camada, o que pode ocorrer entre 1 e 4 horas dependendo da umidade e temperatura do ambiente. Umedecer a superfície antes de receber a segunda demão.

SikaTop® 550 Seal pode ser aplicado com desempenadeira quando for preparado com consistência pastosa. Em superfícies horizontais aplicar o produto com brocha ou um vassourão.

Para revestimentos sob altas pressões hidrostáticas, é recomendada a aplicação de no mínimo 3 demãos com 1mm de espessura cada uma.

Ao redor de ralos, juntas, cantos e quinas, recomenda-se a colocação de tela de poliéster com abertura de 2mm.

Evite o acúmulo de excessos de produto em cantos ou reentrâncias, o que ocasionará o aparecimento de fissuras do revestimento final.

Consumo

De 2,0 kg/m² a 4,0 kg/m².

Manuseio

Produto não inflamável ou explosivo.

Limpeza das Ferramentas

A limpeza das ferramentas deve ser feita com água.

Armazenamento

Manter as embalagens em local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas ou fontes de calor, nas embalagens originais, separadas e lacradas. Armazenar longe do alcance de crianças. Se for armazenado nos recipientes originais.

Validade

Tempos de validade a partir da data de fabricação desde que respeitadas as condições de armazenamento:

12 meses.

Segurança

Consulte a Ficha de segurança (FISPQ) do **SikaTop® 550 Seal**.

Em qualquer caso, é recomendável aplicar as precauções normais para manuseio de produtos químicos (Por exemplo, usar luvas e óculos de segurança).

Observações e Limitações

- As superfícies impermeabilizadas com **SikaTop® 515 Seal** podem receber água de 5 a 7 dias após a aplicação, conforme a temperatura, a ventilação e a umidade relativa do local;
- As caixas d'água devem ser lavadas e escovadas antes de receber água;
- No caso de reservatórios, caixa d'água potável e piscinas elevadas, utilizar o **SikaTop® 515 Seal**, revestimento impermeabilizante flexível;
- Em piscinas e reservatórios enterrados de concreto, antes da aplicação do sistema impermeabilizante, execute teste de carga d'água por no mínimo 72 horas para acomodação da estrutura. Verifique o aparecimento de eventuais trincas e fissuras que podem ocorrer na carga total.

Para esclarecimento de dúvidas, contate seu representante local da Sika MBCC.



SikaTop® 550 Seal

(Antigo - MasterSeal® 550) - Revestimento Impermeabilizante Flexível.

GARANTIA

A Sika MBCC garante que este produto está isento de defeitos de fabricação e satisfaz os requisitos técnicos e as propriedades contidas nesse boletim técnico atual, quando utilizado dentro do prazo. Os resultados não dependem só do produto, mas também de muitos fatores além de nosso controle, tais como (armazenagem, aplicação, condições climáticas e etc...).

NÃO REALIZAMOS NENHUMA GARANTIA, GARANTIA EXPRESSA, IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A PARTICULARES COM RESPEITO ÀS SEUS PRODUTOS.

O único e exclusivo recurso de compra para qualquer reclamação relativa a este produto, incluindo, mas não se limitando as, alegações, descumprimentos da garantia, negligência, responsabilidade ou de outra forma, é a substituição do reembolso do preço de compra, à única opção da Sika MBCC. Quaisquer reclamações relativas a este produto devem ser recebidas por escrito no prazo de um (1) ano da data de venda e quaisquer alegações não apresentadas dentro desse período são de responsabilidade do comprador.

A Sika MBCC NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO LUCROS) OU DANOS PUNITIVOS DE QUALQUER TIPO. O comprador deve determinar a adequação do produto para o uso pretendido e assume todos os riscos e responsabilidades relacionados com o mesmo.

Esta informação e todos os outros conselhos técnicos baseiam-se nos conhecimentos atuais da Sika MBCC e experiência. A Sika MBCC reserva-se o direito de mudanças de acordo com o progresso tecnológico ou outros desenvolvimentos.

O comprador do (s) produto (s) deve (m) testar o (s) produto (s) para a aplicação pretendida e finalidade antes de proceder a uma aplicação integral dos produtos. O desempenho do produto descrito deve ser verificado por meio de testes realizados por peritos qualificados.

Os dados mencionados nesta ficha técnica são baseados em provas de laboratório cuidadosamente controladas. Possíveis variações podem ocorrer dentro de limites considerados razoáveis, no entanto recomendamos que o cliente realize testes prévios em suas condições específicas para possíveis ajustes, caso necessário. Em caso de dúvidas, consulte nosso Departamento Técnico.

SIKA MBCC Brasil

Rua Costa Barros, 3089
Vila Prudente, 03210-001, São Paulo - SP, Brasil
Tel: +55 11 3164 - 4277
E-mail: macera.renato@br.sika.com
<https://mbcc.sika.com/pt-br>

Ficha do Produto
Edição: 16/02/2024
Versão 01

SikaTop® 550 Seal
Página 3 de 3